

一般特性

注) 標準粘着力は、剥離角度90度、剥離速度200mm/分、23°Cでの測定値を示します。

用途	代表品番	グレード	粘着力		構成		標準サイズ			色			被着体(例)	機能
			cN/25mm	被着体	基材フィルム	粘着剤	幅 (Min-Max :mm)	長さ (Min-Max :m)	基材フィルム厚み (μ m)	無色	淡青	青		
めっきマスク	K-2100B	K-2130B	70	アルミ	特殊PP	アクリル	20-210	2000	50			●	・ Cu、SUS、Alなどの各種金属条材 (リードフレーム、端子等)	・ 各種条材にストライプ状メッキする際の、非メッキ部のマスキング
		K-2140B	110											
		K-2150B	160											
		K-2165B	300											
	K-3900B	K-3930BLX	60	ステンレス	PET	アクリル	20-210	3000	25			●	・ Cu、SUS、Alなどの各種金属条材 (リードフレーム、端子等)	
		K-3940B	110											
K-3950B		140												
ステンレス板絞り	D-5700	D-5740	100	ステンレス	特殊PP	アクリル	400-1500	200-1000	40	●	●		・ ステンレス板 ・ アルミ板	・ ステンレス製シンクなどの絞り/曲げ/打抜き加工時の保護 ・ アルミなど金属板の絞り/曲げ/打ち抜き加工時の保護
		D-5750	140											
		D-5755	180											
		D-5760	220											
		D-5765	280											
		D-5770	340											
	D-7700	D-7730	300	ステンレス	特殊PP	合成ゴム	400-1500	200-1000	40	●	●		・ ステンレス板	・ ステンレス板などの絞り/曲げ/打ち抜き加工時の保護
表面保護	A-2400	A-2430	70	アルミ	特殊PP	合成ゴム	400-1250	200-1000	40	●			・ 塗装鋼板 ・ 樹脂板	・ 塗装鋼板などの、切断/打抜き/曲げ/ホットプレスなどの加工/輸送/保管時の保護
		A-2440	110											
		A-2450	160											
	GS	GS-1010	45	アルミ	特殊PP	合成ゴム	400-1250	200-1000	40	●			・ PCB(レジスト面) ・ ポリカーボネート銘板 ・ ポリエステル銘板	・ スクリーン印刷位置合わせ試し刷り ・ 銘板保護
		GS-1020	95											
		GS-1030	180											
	L-1200	L-1210	30	アルミ	特殊PP	天然ゴム	400-1250	200-1000	40	●			・ 塩ビ鋼板 ・ 塗装鋼板 ・ 化粧シート ・ フッ素樹脂コート板 ・ ITOフィルム (ハードコート面)	・ 塩ビ鋼板/塗装鋼板/化粧シートの加工/輸送/保管時の保護 ・ フッ素樹脂コート板の加工/組立/輸送時の表面保護 (炊飯器用釜成型) ・ ITOフィルム加工時の保護
		L-1220	70											
		L-1230	120											
		L-1250	340											
		L-1260	410											
	L-3300	L-3310	15	アルミ	特殊PP	天然ゴム	400-1500	200-1000	40	●			・ 塗装鋼板 ・ 樹脂板 ・ 各種金属板、金属箔	・ 塗装鋼板/樹脂板などの打抜き/曲げ加工/輸送時の保護 ・ 金属板/金属箔のエッチングマスク
		L-3320	30											
L-3330		70												
L-3340		120												
L-3350		160												
L-3360		250												
L-3380		350												